

PCI - Silver grå











PCI - Cement grå



PCI - Antracit grå



PCI - Svart



Kakelplattor



har en vatten absorbtion på ca 20 % vilket gör att plattorna suger upp lite av vattnet som var tänkt för hydratisering av fogen (uttorkning). Detta gör att fogprovet är bra för val av fog på vägg.
Standard fogfärg : Silvergrå på vägg.

Klinkerplattor


har en vatten absorbtion på ca 0,5 % vilket gör att plattorna suger inte upp något vatten, och fogen får mer vatten till hydratisering av fogen (uttorkning). Detta gör att fogfärgerna ofta blir lite ljusare i verkligheten än på provet, välj något mörkare fog än på provet.
Standard fogfärg : Basaltgrå på golv.

Mörka fogar är känsliga vid applicering för drag och vind samt temperatur i golvet ex golvvärme.

Tvätta gärna mörka fogar med en cellulosa svamp den är hårdare och suger mindre vatten/pigment ur fogen.



Platta med sågad kant, rak
Skall fogen vara plan mellan
Plattornas kanter, se bild



Platta med rundad kant, pressad
Skall fogen möta glasyrens kanter.
Fogen blir något rundad, se bild

Färgpåverkan på fogmassan:

Klinkerplattor låg vattenabsorbtion

Härdningstemperatur < +20°C

Härdningsfuktighet 100% och < 70%

För mycket vatten vid blandning eller tvättning

Kakelplattor hög vattenabsorbtion

Härdningsfuktighet mellan 80-90%

För lite blandningsvatten

För kort blandningstid

Förtidig fogning efter montering

Korsdrag eller ojämn värme

Syratvätt eller starka kemprodukter

Smutsig svamp eller trasa

= Ljusare fogfärg

= Ljusare fogfärg

= Ljusare fogfärg

= Ljusare fogfärg

= Mörkare fogfärg

= Mörkare fogfärg

= Mörkare fogfärg




= Mörkare fogfärg

= Flammig fogfärg


= Flammig fogfärg

= Flammig fogfärg

= Flammig fogfärg



Platta med sågad kant, rak
Skall fogen vara plan mellan
Plattornas kanter, se bild



Platta med rundad kant, pressad
Skall fogen möta glasyrens kanter.
Fogen blir något rundad, se bild

Färgpåverkan på fogmassan:

Klinkerplattor låg vattenabsorbtion

Härdningstemperatur < +20°C

Härdningsfuktighet 100% och < 70%

För mycket vatten vid blandning eller tvättning

kakelplattor låg vattenabsorbtion

Härdningsfuktighet mellan 80-90%

För lite blandningsvatten

För kort blandningstid

Förtidig fogning efter montering

Korsdrag eller ojämn värme

Syratvätt eller starka kemprodukter

Smutsig svamp eller trasa

= Ljusare fogfärg

= Ljusare fogfärg

= Ljusare fogfärg

= Ljusare fogfärg

= Mörkare fogfärg

= Mörkare fogfärg

= Mörkare fogfärg

= Mörkare fogfärg

= Flammig fogfärg

= Flammig fogfärg

= Flammig fogfärg

= Flammig fogfärg