

AMA betyder allmän material- och arbetsbeskrivning med toleranskrav för husarbeten och används som teknisk beskrivning vid NYP nyproduktion och ROT renovering och tillbyggnad. I AMA Hus framgår vad som tolereras vid fogbredd, fogsprång, passbitar buktigheter och svackor.

### Utförande normer Plattsättning :

Väggar	Centreras efter format och efter höjd och kortsidor på ytan, på bästa sätt
Golv	Centreras efter format och efter längd och bredd på ytan, ibland efter fall.
Ytterhörn	Skall gärna hela plattor användas.
Innerhörn	Skall centrerade plattor användas.
Passbitar	Minsta passbitsstorlek skall eftersträvas vara större än 30 % av plattans minsta kant längd.
Vinklar Golv/Vägg, Vägg/Vägg	Plattor skall sättas kant mot kant med 5 mm från golv eller vägg, med plats för rörelser mellan golv/vägg, vägg/vägg och fog.
Fog bredder	Kakelplattor 2-3 mm
Fog bredder	Klinkerplattor 3-6 mm
Fog bredder	Plattor som har sågad kant <u>kan</u> man ha mindre fog bredd på.
Fogens yta	Skall vara fri från främmande material och partiklar. Hål och luftsprickor får ej förekomma.
Fog färg	Enligt beställarens val. Färgen skall vara jämn ej flammig.
Fogfyllnad, rund kant	Fogen ansluter till plattans nedre kant, tillåts ha en skålad form.
Fogfyllnad, Sågan kant	Fogen ansluter till plattans kant i nivå med plattans yta.
Mjukfog bredd	Skall vara lika bred som fogen, dock max 5 mm.
Fograkhet	Fogarna skall på en sträcka om maximalt 5 lpm, för ögat upplevas som raka.
Fogsprång	Plattstorlek i cm Tillåten nivåskillnad i mm
	10x10 1,2
	30x0 1,6
	40x40 1,8
	30x60 1,9
	50x50 2
	Större plattor 2 mm max
Fogförskjutning	Plattorna skall monteras i räta lod och våglinjer.
Håttagning	± 2-5 mm
Skärningar	Skall utföras på minsta synliga sätt, och väl planerat
Golvlutning	Det får inte förekomma bakfall. Vid brunnen 1:50 – 1:150 ( 20 mm/m – 7 mm/m ) Övriga ytor 1:100 – 1:200 ( 10 mm/m – 5 mm/m )
Golvlutning	Ute skall fall vara 1 cm / lpm Golv med dubbla golvbrunnar, kommer ryggar att finnas. Planera väl och skriv avvikelse rapport.
Plattformat i fall	Plattor i lokalt fall Bör inte vara större Än 20x20 cm. Gärna mindre som 10x10 plattor eller mosaik plattor. Väljer man större plattor kan dom kuvertskäras i fallet.
Dilatationsfogar	Skall placeras efter ritning om 7x7 meter.

Datum \_\_\_\_\_ Kund \_\_\_\_\_ Telefon \_\_\_\_\_

Adress \_\_\_\_\_ Post nr \_\_\_\_\_ Stad \_\_\_\_\_

Övrigt \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_